

Sika® Masking Tape 80°C

Επαγγελματική ταινία μασκαρίσματος για εφαρμογές στην φανοποιία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χημική βάση	Συγκολλητικό SNR
Χρώμα	Λευκό
Πάχος	120 ± 15 (mic)
Εφελκυστική αντοχή	90 ± 20 (N/25 mm)
Επιμήκυνση θραύσης	9 ± 2%
Πρόσφυση σε χάλυβα	5 ± 1 (N/25 mm)
Δοκιμή κυλιόμενης μπάλας	< 2cm
Θερμοκρασία λειτουργίας (βραχυπρόθεσμα)	-20 έως +80°C (για 60 λεπτά)
Θερμοκρασία λειτουργίας (μακροπρόθεσμα)	-20 έως +40°C
Διάρκεια ζωής, αποθήκευση μεταξύ +18°C - 30°C, σε ξηρό και δροσερό μέρος, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία	12 μήνες

Industry

Περιγραφή

Επαγγελματικής χρήσης, ταινία μασκαρίσματος για εφαρμογές στην φανοποιία, κατάλληλη για απαιτητικές εφαρμογές επισκευών αμαξωμάτων αυτοκινήτων και εφαρμογές σε υψηλή θερμοκρασία φούρνου. Αποτελείται από κορεσμένο, ημι-κρεπ χαρτί με συγκολλητικό τύπου SNR. Αντοχή για χρήση 1 ώρας σε φούρνο στους +80°C. Κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές σφράγισης με σφραγιστικά του κατασκευαστικού και βιομηχανικού τομέα της Sika®.

Πλεονεκτήματα

- Χρήση σε φούρνο βαφής έως τους 80°C για 60 λεπτά
- Κατάλληλη για βαφές βάσεων νερού και διαλύτη
- Ανθεκτική σε διαλύτες και καθαριστικά
- Κατάλληλη για μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες σε εφαρμογές στην φανοποιία
- Απομάκρυνση χωρίς ίχνος υπολειμμάτων
- Εξαιρετική "tape to tape" πρόσφυση
- Υψηλή αρχική πρόσφυση
- Εύκολο κόψιμο
- Εύκολη αναδίπλωση
- Εύκολη εφαρμογή ακόμη και σε ανισόπεδες επιφάνειες

Χρήσεις

- Εγγυημένη χρήση σε φούρνους βαφής έως τους 80°C για 60 λεπτά
- Γενικού τύπου εφαρμογές μασκαρίσματος σε εσωτερικούς χώρους
- Οικιακού τύπου ιδιοκατασκευές και γενικές εφαρμογές βαφών βιομηχανικής χρήσης
- Εφαρμογές σφράγισης με σφραγιστικά του κατασκευαστικού και βιομηχανικού τομέα της Sika®
- Σταθεροποίηση ελαφριών στοιχείων
- Συσκευασία στοιχείων μικρού βάρους



Προετοιμασία υποστρώματος

Πριν την εφαρμογή της Sika® Masking Tape 80°C διασφαλίστε πως το υπόστρωμα είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από ουσίες που ενδέχεται να μειώσουν την πρόσφυση. Πιθανή συμπύκνωση στο υπόστρωμα (συνθήκες σημείου δρόσου) ενδέχεται να υποβαθμίσει συνολικά την πρόσφυση.

Μέθοδος εφαρμογής

Είναι σημαντικό να πιέσετε σταθερά την ταινία στο υπόστρωμα. Αφού η ταινία εφαρμοστεί, είναι καλύτερο να μη μετακινηθεί και να μην επαναχρησιμοποιηθεί, ειδικά σε τραχιές επιφάνειες. Συνεπώς είναι ιδιαίτερος σημαντικό η ταινία να τοποθετηθεί προσεκτικά. Για βέλτιστα αποτελέσματα, σε περίπτωση που η ταινία δεν ευθυγραμμιστεί, πετάξτε την και επαναλάβετε τη διαδικασία με ένα νέο κομμάτι ταινίας.

Μην τεντώνετε την ταινία πριν την επικόλλησή της στο υπόστρωμα! Η μνήμη του χαρτιού πιθανόν να προκαλέσει μερική αποκόλληση της ταινίας.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η τελική επιφάνεια της ταινίας μετά την εφαρμογή της θα πρέπει να μην έχει πτυχώσεις αλλά και να μην είναι υπερβολικά τεντωμένη.

Περιορισμοί / Συμβατότητα

- Μην αφήνετε την ταινία κολλημένη στο υπόστρωμα για περισσότερο από 2 ημέρες (εσωτερικές εφαρμογές)
- Πάντα να τηρείτε τους τυπικούς κατασκευαστικούς κανονισμούς.
- Θα πρέπει να διεξάγονται δοκιμαστικοί έλεγχοι ώστε να εξακριβωθεί η συμβατότητα του προϊόντος και η παρεχόμενη πρόσφυση στο εκάστοτε υπόστρωμα

Συσκευασία

Μήκος	Πλάτος
45 m ρολό	19 mm
	25 mm
	30 mm
	38 mm
	50 mm

Βάση δεδομένων προϊόντος

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

Τοπικοί περιορισμοί

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Οικολογία, υγεία και ασφάλεια

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) NO 1907/2006 - REACH

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



Sika Hellas ABEE
TM Industry
15 Protomagias Str.
GR 145 68, Kryoneri
Attica-Greece
Tel. +30 210 8160600
Fax +30 210 8160606

